

Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής, υδαταπωθητικός

Ιδιότητες

Έγχρωμος αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές, άριστη χρωματική σταθερότητα και μεγάλη υδαταπωθητικότητα. Περιέχει ειδικά βακτηριοστατικά συστατικά, τα οποία δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Δίνει λεία και γυαλιστερή τελική επιφάνεια. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 1-8 mm.

Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά EN 13888.

Πεδία εφαρμογής

Είναι κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου κάθε είδους, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση:	τσιμεντοειδής κονία
Αποχρώσεις:	34 διαφορετικές
Απαίτηση σε νερό:	1,10 l/σακί 4 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,18 ± 0,05 kg/l
Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος:	1,95 ± 0,05 kg/l
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +35°C
Αντοχή σε τριβή:	≤ 1000 mm ³
Αντοχή σε θλίψη:	30,00 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη:	7,50 N/mm ²
Συρρίκνωση πήξης:	≤ 2 mm/m
Απορρόφηση νερού:	
• μετά από 30 min:	≤ 2 g
• μετά από 240 min:	≤ 5 g
Χρόνος ζωής στο δοχείο:	τουλάχιστον 2 h στους +20°C
Βατότητα:	μετά 10 h στους +20°C

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Η επιστρωμένη με πλακίδια επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή. Οι αρμοί καθαρίζονται προσεκτικά και διαβρέχονται με υγρό σφουγγάρι.

2. Εφαρμογή

Προσθέτουμε το MULTIFILL SMALTO 1-8 στο νερό υπό ανάδευση, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Συνιστάται η ανάμιξη να γίνεται με αναδευτήρα (δράπανο) χαμηλών στροφών.

Αφήνουμε το μίγμα περίπου 10 λεπτά να ωριμάσει και αναδεύουμε ξανά. Απλώνουμε το μίγμα επάνω στους αρμούς με λαστιχένια σπάτουλα, με φορά διαγώνια προς τους αρμούς, φροντίζοντας να γεμίσουν σε όλο τους το βάθος. Το πλεόνασμα του υλικού απομακρύνεται μετά από λίγο με υγρό σφουγγάρι. Τέλος καθαρίζουμε την επιφάνεια των πλακιδίων με ένα στεγνό πανί.

Σε εξωτερικούς χώρους ή όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή συνιστάται η διαβροχή του αρμών ύστερα από κάποιες ώρες και αφού ο αρμόστοκος έχει στεγνώσει.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση του MULTIFILL SMALTO 1-8 εξαρτάται από τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πάχος του αρμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Διαστάσεις Πλακιδίων (σε cm)	Πάχος αρμού			
	2 mm	4 mm	6 mm	8 mm
2 x 2 x 0,3	750	1.500	---	---
10 x 10 x 0,6	300	600	900	1.210
15 x 15 x 0,7	240	470	710	950
20 x 20 x 0,7	180	360	540	720
30 x 30 x 0,8	140	280	410	550
40 x 40 x 0,8	100	210	320	420
50 x 50 x 0,8	90	170	260	340

(Οι τιμές της κατανάλωσης εκφράζονται σε g/m²)

Συσκευασία - Αποχρώσεις

Το MULTIFILL SMALTO 1-8 προσφέρεται στις εξής 34 αποχρώσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς και συσκευασίες:

Απόχρωση	2 kg	4 kg	20 kg
01 Λευκό	•	•	•
02 Μαύρο	•	•	
03 Γκρι	•	•	•
04 Πέρλα γκρι	•	•	
05 Ανοιχτό γκρι	•	•	•
06 Μπαχάμα μπεζ	•	•	•
07 Καφεκόκκινο	•	•	
08 Καφέ	•	•	
09 Ανοιχτό καφέ	•	•	
10 Σκούρο γκρι	•	•	
11 Άιβορι	•	•	
12 Μωβ	•	•	
13 Κόκκινο	•	•	
14 Κότο	•	•	
15 Μανχάταν γκρι	•	•	
16 Ανοιχτή ώχρα	•	•	
17 Ανεμώνη	•	•	
18 Πέρλα μπεζ	•	•	
19 Μόκα	•	•	
20 Κάστανο	•	•	
21 Καραμέλα	•	•	
22 Μανώλια	•	•	
23 Όρεγκον	•	•	
24 Κανέλα	•	•	
25 Κρόκος	•	•	
26 Πράσινο	•	•	
27 Πορτοκαλί	•	•	
30 Γκρι Τσιμέντου	•	•	
31 Κεραμιδί	•	•	
32 Μπλε Μυκόνου	•	•	
33 Κίτρινο	•	•	
34 Μέντα	•	•	
35 Γαλαζοπράσινο	•	•	
36 Κυπαρισσί	•	•	

Ζητήστε την κασετίνα - ρεαλιστικό δειγματολόγιο MULTIFILL.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

- Χάρτινοι σάκοι 20 kg:
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
- Πλαστικοί σάκοι 4 kg και 2 kg:
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Οι παραπάνω χρόνοι ζωής ισχύουν για προϊόν αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
- Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιος
 Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
 Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
 Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net